



Erinevate puiduliikide kõvadus

Puupõrandale sobivad elu jäljed ning ajaga saavutatud stiilsus. Tutvudes eri puuliikide omadustega, nagu kõvadusega, saab valida sobivaima teatud oludesse. Peab meeles pidama, et ükski puuliik ei pea vastu kõvadele teravatele koormustele, nagu näiteks vildiga kaitsmata mööblialgadele.

Parketi kõvadust märgitakse Brinelli indeksiga. Selle indeksi abil võrreldakse erinevate puuliikide kõvadust. Mida suurem on Brinelli indeks, seda vastupidavam on parkett löökidele, kriimustustele ja kulumisele.

Järgnevas tabelis on võrreldud erinevate Karelia-parkettide valmistamisel kasutatavate puuliikide tooraine keskmist kõvadust.

	PEHME	KOVA	
JARRAH			4,7 - 5,1
WENGE			4,3 - 5,5
MERBAU			4,1 - 4,9
SAAR			3,3 - 4,1
VAHER			3,2 - 4,2
IROKO			3,2 - 3,8
TAMMI			2,9 - 3,7
PÄHKEL			2,8 - 3,5
KIRSS			3,0 - 3,2
KASK			2,2 - 2,7